




ARC 2830 EPOXY LIGHT FILLER



1000 ml
1000 ml



Spatula
uygulamas



20 °C' de
3 – 4 saat



0 – 2 cm



20 °C' de
16 saat



P80
P120

Ürün Tanımı

Macun

2 bileşenli hafif, solventsiz epoksi dolgu macunudur. Her tip Yatlarda, yüzeyleri düzeltmede kullanılır. Farklı etkileşimlerdeki mevcut 2 tip sertleştiricisi, sizlere ürünü değişik mevsimlere göre (yaz ve kış uygulamaları) ayarlama imkanı sağlar.

Renk

Karışım ürün, gri renktedir.

ARC 2830

Sol A

BEYAZ

HARDENER STANDART

Sol B

KOYU GRİ

HARDENER SPEEDY

Sol B

KOYU GRİ

Özellikleri

- Düşük özgül ağırlık,
- Kolay çalışabilen
- Çok iyi esneklik,
- Çok amaçlı kullanım
- Hızlı kuruma.

Özgül ağırlık A+B: 0,70 ± 0,05 kg/lt

Shore D sertliği: 52

Yüzey Hazırlığı

ARC Epoksi Astarlar

P280 – 320 zımpara kağıdı ile kuru zımparalama yapınız..

Uygulama

Spatula uygulaması tavsiye edilmektedir.

Karışım Oranları

		Hacim	Ağırlık
	ARC 2830	1000 ml	1000 gr
	HARDENER STANDART HARDENER SPEEDY	1000 ml	1000 gr

Uygulama Süresi (10 °C'de): 40 dakika (SPEEDY HARDENER)

Uygulama Süresi (20 °C'de): 60 dakika (STANDART HARDENER)

Spatula ile kat Sayısı: 1 + 1

Tavsiye Edilen Film Kalınlığı < 2 cm / beher kat

Teorik Kaplama Alanı Mix A + B: 0,2 m² (5 mm kuru film Kalınlığında 1 litre karışım için)

Katlar Arası Bekleme Süresi: 16 saat (20 °C)

Sıcaklıktaki artış, uygulama süresinin azalmasına yol açar.

Kuruma

	10 °C	20 °C	35 °C
Zımpara işlemi (Uygulama Sonrası)	Min. 48 saat	Min. 24 saat	Min. 18 saat

..... KAYNARCA MAH. AYDINLIYOLU CAD. KAFKAS SK. NO :24/B PENDİK (İSTANBUL-TURKEY).....

..... PHONE: 02163541124 pbx CEP: 05424713716 www.arcmarin.com.tr infoarcmarin.com.tr.....